Глазури серии Raku

Обозначение	Температура обжига	Описание	Для напыления аэрографом	Нанесение диском	Без свинца	Для трафаретной печати	Примечание
S 450/484	1020 - 1100 °C	специальная подложка	●	●			Плотность d=1550-1600г/л
S 450/485	1020 - 1100 °C	золото	●	●			Плотность d=1900-1950г/л
S 450/486	1020 - 1100 °C	платина	●	●			Плотность d=1900-1950г/л
S 450/487	1000 - 1100 °C	олово	●	●			Плотность d=1900-1950г/л
S 450/696	1020 - 1100 °C	алюминий	●	●		●	Плотность d=1700-1750г/л
S 450/697	1020 - 1100 °C	медь	●	●		●	Плотность d=1700-1750г/л
S 450/1039	1020 - 1100 °C	бронза	●	●			Плотность d=1900-1950г/л
S 450/492	1020 - 1100 °C	сталь	●	●			Плотность d=1700-1750г/л
S 450/1040	1020 - 1100 °C	сталь (светлая)	●	●		●	Плотность d=1700-1750г/л
STD 450/12	980-1020°C	бронза	●	●			Плотность d=1900-1950г/л
STD 450/13	980-1020°C	платина	●	●			Плотность d=1900-1950г/л
							подложка: 6-8 г на 5 x 15 глазурь: 10-12 г на 5x15 Материал поставляется 25 кг бочками в виде пудры, готовый к применению S450/696,S450/697,S450/1040 использовать с матовой глазурью. Сетку рекомендуем 18T- 27T

Sicer International
via del Commercio 23/A
41040 Spezzano di Fiorano MO
Italy
e-mail: info@heraeus.spb.ru
web : www.heraeus-ccd.ru